INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

PROPRIETA'	STANDARD	VALORI MEDI	UNITA'
1) Assorbimento d'acqua	ISO 62	< 0,01	%
2) Contenuto vetro in peso		77 +/- 3	%
3) Contenuto vetro in volume		67 +/- 3	%
4) Resina in peso		23 + /- 3	%
5) TRAZIONE	ASTM D 3916		
a) modulo di elasticità		29 +/- 3	Gpa
b) resistenza alla trazione		1200 +/- 50	Mpa
6) FLESSIONE	ASTM D 4476 EN 63 (L = 40 x Diam. mm)		
a) modulo di elasticità		29 +/- 2	Gpa
b) resistenza alla flessione		950 +/- 100	Mpa
7) COMPRESSIONE	ASTM D 695		
b) resistenza alla compressione		380 +/- 30	Mpa